

## ROCK PLASTER (RUSTIC)

**P** 01953 528060

**E** info@lunaplaster.co.uk

**W** www.lunaplaster.co.uk

### PRODUKTBEKRIVELSE

Enkeltkomponent, sparklet på epoxy-topplag. ROCK PLASTER (RUSTIC) brukes som grunn-/flerlagsbelegg i Rock Plaster-veggsystemet.

### MATERIALEGENSKAPER

- Enkomponent epoxy teknologi.
- Enkel påføring
- Innvendig/Utvendig
- Hurtig tørking – Kan tørkes hurtig ved bruk av tørkeovn.
- Varig
- Vanntett

### NØKKELINFORMASJON



### TEKNISKEDATA

Produkttype: Hybrid Resin  
Plaster

Brukertid: Ubegrenset

Utseende:  
Hvit farget pasta

Oppbevaring: 12 Måneder

Trykkstyrke (28 dager)  
= <math>45\text{N/mm}^2</math>

Heft til betong (28 dager)  
= >1.5 N/mm<sup>2</sup>

Tykkelse: Mindre enn 1mm per  
lag

---

# ROCK PLASTER (RUSTIC) PÅFØRINGSBESKRIVELSE

---

## 1. FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

---

Ensure the substrate is dry, contaminant free and well prepared. Make sure base layers are sanded down to remove any high burghs or imperfections. Make sure all debris has been hoovered off to leave a clean surface to achieve the best adhesion.

---

## 2. PÅFØRING

---

Påfør ROCK PLASTER (RUSTIC) ved å bruke en sparkelskje av rustfritt stål for å oppnå ønsket effekt og finish i riktig tykkelse.

Forbruk:

Vegg med glassfibernetting - 1.2-1.3kg/m<sup>2</sup>

Alle andre strøk - 700g-800g/m<sup>2</sup>

Når overflaten er helt tørr, fjern ujevnheter ved hjelp av mekanisk sliping med passende slipemaskin/papir, slik at du får en jevn overflate som er klar for påføring av ferdige strøk.

---

## 3. SPESIELLE FORHOLDSREGLER

---

- Kun for profesjonell bruk
  - Dette er basert på epoksyharpiks og kan forårsake hudirritasjon.
  - Ikke påfør ved temperaturer under +5°C eller over +25°C
  - Oppbevares utilgjengelig for barn
  - Kast avfall i samsvar med gjeldende lover og forskrifter
- 

## 4. RENGJØRING AV VERKTØY

---

Verktøy kan rengjøres ved bruk av rent vann og en myk børste. Pass på at eventuelt utstyr som har vært i bruk er frakoblet før rengjøring.