



# FORCRETE.

EVERY SURFACE MATTERS

## TROWEL-X (L)

**P** 01603 455962

**E** sales@forcrete.co.uk

**W** www.forcrete.co.uk

### PRODUKTBESKRIVELSE

To komponent epoxy hybrid sement toppstrøk for Trowel-X gulvsystem. Påført for hånd med sparkelskje i forkant av fullføring med maskinoperert power-trowel (gulv-pussemaskin).

Ekstrem slitestyrke - passende for høytrafikkområder.


### MATERIALEGENSKAPER

- Tokomponent epoksyharpiks
- Enkel påføring
- Vanntett
- Innendørs / Utendørs
- Egnert kun for gulv.

### NØKKELINFORMASJON



MIX TIME  
3 MINUTES



WORKING  
TEMP



TROWEL  
APPLICATION



FROST FREE



SHELF LIFE  
12 MONTHS



WEAR  
GOGGLES



WEAR  
GLOVES

### TEKNISKE DATA

Produkttype: Epoxy-mikrosement

Brukertid: 60 minutt

Utseende:

Part A – Hvit pasta

Part B – Flytende

Kjemisknatur: Epoxy resin

Blandingsforhold: A : B  
92 : 08

Forbruk: 566g - 600g/m<sup>2</sup>  
Tykkelse: 0.4 - 0.5mm per lag

Oppbevaring: 12 måneder

Statisk elastisitetsmodul @ 28  
dager =  $\leq 1230$  MPa (ISO178)

Motstand mot slitasje =  
 $\leq 200$ mm<sup>3</sup> (EN 13892)

Trykkstyrke (28 dager)  
=  $\leq 50$ N/mm<sup>2</sup>

Heft til betong (28 days)  
=  $> 2$ N/mm<sup>2</sup>

---

# TROWEL-X (L) PÅFØRINGS INSTRUKSJONER

---

## 1. FORBEREDELSE AV OVERFLATE

---

Sørg for at Trowel-X BASE er tørr og fri for forurensninger. Forsikre deg om at overflaten er slipt ned for å fjerne eventuelle høye fremspring eller feil som kan påvirke TROWEL-X (L)-overflaten. Forsikre deg om at all avslipt støv og rusk er støvsuget bort for å oppnå best mulig heft.

---

## 2. BLANDEANVISNINGER

---

I en ren beholder veies ønsket mengde TROWEL-X (L) Del A og Del B til riktig blandingsforhold som angitt. Bland med en mekanisk omrører på lav hastighet (300-500 o/min) til det er fullstendig blandet (ingen striper). Bland i minst 3 minutter. Ikke tilsett mer enn 200 g-250 g vann per 5 kg bøtte.

---

## 3. PÅFØRING

---

Påfør TROWEL-X (L) ved hjelp av en fleksibel stålsparkel for å oppnå ønsket effekt og avslutt med riktig tykkelse. For å oppnå ønsket effekt, bruk Rokamat-pussemaskinen.

Når det er helt tørt, fjern feil ved hjelp av mekanisk sliping med relevante slipeplater, og få en feilfri finish klar for forsegling.

---

## 4. SPESIELLE FORHOLDSREGLER

---

Kun for profesjonell bruk.

- Dette er basert på epoksyharpiks og kan forårsake hudirritasjon.
  - Ikke påfør ved temperaturer under +5 °C eller over +25 °C.
  - Oppbevares utilgjengelig for barn.
  - Avfall skal kastes i samsvar med gjeldende lovgivning.
- 

## 5. RENGJØRING AV VERKTØY

---

Verktøy kan rengjøres med ferskvann og en myk børste. Forsikre deg om at alt utstyr er frakoblet strøm før rengjøring.