

TEKNISKE DATA FOR MARMORBASERTE KOMPOSITTMATERIALER

Produkt:	VENDOME
Serie:	SM MARBLE®
Sammensetning:	5 - 8 % Resin, 92 - 95 % Marmor
Førforbruker resirkulering:	33% i vekt
Overflatebehandling:	Lucido, Levigato, Spazzolato, Anticato
Størrelse på plater (cm):	305x124
Tykkelse på plater* (cm):	1,2 - 2,0 - 3,0 - 4,0
Størrelse på fliser* (cm):	30x30x1,2 - 40x40x1,2 - 60x60x1,2 - 60x30x1,2 - 50x30x1,2 - 60x40x1,2

*Andre størrelser og tykkelser er tilgjengelige på forespørsel.



Egenskaper	NORM	Verdi	Notat
Densitet	EN 14617-1	2500 - 2650 Kg/m ³	
Vannabsorpsjon	EN 14617-1	≤ 0,15 %	
Bøyestrekfasthet	EN 14617-2	15 - 25 MPa	
Slitasjemotstand	EN 14617-4	37 - 40 mm	
Frostbestandighet	EN 14617-5	KM _{f25} 0,8 - 1,2	
Motstand mot termisk sjokk	EN 14617-6	Δm% ≤ 0,12 % ΔR _{f,20} % ≤ 30 %	Testtemperatur: 70°C
Slagfasthet	EN 14617-9	1,0 - 2,0 J ≥ 1,5 J	For en tykkelse på 12 mm For en tykkelse på 20 mm, 30mm
Kjemisk motstandsdyktighet	EN 14617-10	C1	
Lineær termisk ekspansjonskoeffisient	EN 14617-11	16 - 26 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
Dimensjonsstabilitet	EN 14617-12	Klasse A (<0,3 mm)	
Elektrisk resistivitet	EN 14617-13	ρ _s ≥ 10 ¹⁰ Ω ρ _v ≥ 10 ⁸ Ω m	Referert til overflaten Volumetrisk
Kompresjonsstyrke	EN 14617-15	90 - 150 MPa	
Lengde og bredde	EN 14617-16	± 0,5 mm	Angående flisene
Tykkelse	EN 14617-16	± 0,7 mm	Angående flisene
Linearitet av sidene	EN 14617-16	± 0,3 mm	Angående flisene
Rektangulærhet	EN 14617-16	± 0,9 mm	Angående flisene
Buet i midten	EN 14617-16	± 0,2% i forhold til lengden	Angående flisene
Bøyning av kanten	EN 14617-16	± 0,2% i forhold til lengden	Angående flisene
Bøyning	EN 14617-16	± 0,2% i forhold til lengden	Angående flisene
Mohs hardhetsskala	EN 101	max 3 Mohs	
Varmeledningsevne	EN 12524	1,3 W/(m K)	
Brannreaksjon	EN 13501-1	A2fl-s1	Fra tabellverdier
Sklisikkerhet	EN 14231	≥ 35 (Tørt) ≥ 3 (Vått)	
Sklisikkerhet	DIN 51130	R9	Polert overflate H9